

Composita 2

Transparent consolidating agent I LINEA PAVAFLOOR I

Leírás	Átlátszó szatén felületű, kétkomponensű polimer készítmény, közepes fazékidővel. Használatra kész.
Felhasználás	Átlátszó impregnáló tömörítőszer, kifejezetten a Composita 1 kezelésére. Impregnálóképességének köszönhetően nagy mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik. A színskála szerinti színben. Por- és olajgátló tulajdonsággal rendelkezik. A kívánt hatás és fényesség, valamint a megfelelő kémiai és mechanikai ellenálló képesség elérése érdekében egy fedőbevonat, például Idropol, Extrapol, Ultrapol utólagos felhordása javasolt. VOC határérték 140 g/l - ez a termék legfeljebb 15 g/l VOC-t tartalmaz.
Szabványok	EN 1504-2 - Bevonat betonfelület védelmére - Behatolási kockázatok elleni védelem (1.3.) - páratartalom szabályozás (2.2) - fizikai ellenállás (5.1) - fokozott ellenállás (8.2)
Tanúsítványok	- A baktériumok szaporodásának gátlására alkalmas termék az ISO 22196:2011 szabvány szerint. - Az EPA (Környezetvédelmi Ügynökség) nagyon alacsony kibocsátású tanúsítvánnyal rendelkezik, az EN-ISO 16000 és az AgBB „Építési termékek VOC-kibocsátásának értékelési eljárása” szerint. - LEED megfelelés alacsony kibocsátású anyagokhoz, EQ Credit 4.1-4.2-4.3, szennyezőanyag-kibocsátás (VOC) csökkentése épületeken belül. - Bfl-S1 tűzállósági osztály (EN 13501-1).
Minőség	A termék alapos és folyamatos tesztelésen esik át laboratóriumainkban. A felhasznált alapanyagokat szigorúan válogatják és ellenőrzik.

Technikai adatok	Eredmények	Módszer
Edző aránya	100 tömegrész bázis 10 tömegrész reagenssel. Minden Pava készítményt alaposan össze kell keverni, mielőtt a különböző alkalmazási lépéseket elkezdené. A kézi keverés nem megengedett; a nem megfelelő keverés a bevonat nem megfelelő kikeményedését eredményezi. Keverje össze az A komponenst (bázis) gépi keverővel, majd adja hozzá a B komponenst (reagens), és keverje legalább 3 percig, amíg a keverék sűrűsége és színe homogén lesz. Ügyeljen arra, hogy kis sebességgel keverje össze alaposan a komponenseket, hogy homogén színkeveréket kapjon. Javasoljuk, hogy különösen körültekintően járjon el, amikor az összes keveréket az egyes összetevőkbe keveri; egy spatulával/késsel kanalazza ki a terméket az edény faláról/aljáról.	13 IST 21

Fajlagos Súly	A 1,00 – 1,10 gr/cm ³ (*) B 1,10 – 1,20 gr/cm ³ (*) 1,05 - 1,15 gr/cm ³ a 20 ± 2 °C.	ASTM D 1475 EN ISO 2811-1
Viszkozitás 25 ± 2°C	A 90 – 140 mPa s. (*) B 500 – 800 mPa s. (*) 100 – 180 mPa s.	ASTM D 2196 EN ISO 3219
Hígítás	Használatra kész	13 IST 21
Kevert anyag	Fazékidő 50 - 70 perc + 20 ± 2°C-on.	13 IST 22 EN 9514
Száradás és kikeményedés	Érintés száraz 6-7 óra elteltével 20 ± 2 °C-on és 50 ± 10 R.H. A film keményedése hőmérséklettől függően 4-8 nap.	ASTM D 1640 EN ISO 866
Fedőréteg	Hőmérséklettől függően 10-18 óra elteltével, legfeljebb 48 óra. Kompatibilitás és átfesthetőség kérdésekkel forduljon a Műszaki osztályhoz.	ASTM D 1640
Kiadósság	Elméleti hozam 0.100 - 0.130 kg/m ² /réteg 60 – 80µm vastagságban.	13 IST 03
Filmréteg	Áttetsző	-
Rétegszám	Egy réteg ajánlott	-
Szerszámok tisztítása	Nitrohígítóval	-
Tárolás és szavatosság	Felhasználható gyártástól számított 12 hónapig (az NNHHÉÉ címkén található) szorosan lezárt eredeti csomagolásban, száraz, szellőző helyen, szobahőmérsékleten tárolva. Ne tegye ki a csomagolást közvetlen napsugárzásnak. Védje a fagytól. A szállítás nem történhet 10°C alatt. Ellenkező esetben a teherautót szigetelni kell.	-

7 nap után 25 ± 2°C-on

A rendszer nem önfenntartó az UNI10966 szerint, hanem a támogatás által kondicionált; a minták nem filmre, hanem az UNI EN 13892-2 szerint készültek.

Cl _s Adhézió (MPa) ASTM D 4541 EN 1542	> 1,5
Kopás. 1 kg 1000 g ASTMD4060 EN ISO	< 40 mg
5470/1 Tűzállóság EN 13501-1	B _{fi} -s1
Shore felületi keménység EN ISO 866	> 98 A

(*) Az elemzési tanúsítványban közzétett műszaki specifikáció

Felület előkészítése

Az aljzat megfelelően edzett Composita 1-el kezelt, melyet először 80-as szemcseméretű csiszolópapírral majd 120-as csiszolópapírral kell csiszolni. Erre a műveletre azért van szükség, hogy a Composita 1 vastagságán belül a lamellás aggregátumokat kiemeljük és a várt esztétikai eredményt elérjük. Különös figyelmet fordítson a csiszolási fázisra, és mindig próbáljon meg egyenletes nyomást kifejteni anélkül, hogy túl sokat foglalkozna bizonyos területek csiszolásával, így szabályos, hibátlan eredményt kap. A Composita 2 felhordása előtt óvatosan porolja le a felületet, amelynek szilárdnak, kikeményedettnek, száraznak és tisztának kell lennie. Ha az aljzaton repedések és/vagy lyukak jelennek meg, gondosan ellenőrizze ezeknek a jelenségeknek a természetét: plasztikus zsugorodás, illetve magát az aljzatot érintő feszültség-szerkezeti jelenségek okozzák-e. Mind statikus, mind dinamikus repedés esetén forduljon Műszaki Irodánkhoz a megfelelő beavatkozás érdekében. A termékre nem vállalunk felelősséget abban az esetben, ha a repedési folyamatok magát a terméket érintik, mivel az UNI EN 10966 szerint ezek a rendszerek nem önhordóak. A Pava termékek felhordása előtt minden kritikus pont (az aljzat repedései, sarkok, élek, függőleges hajtókák, tágulási és/vagy szerkezeti hézagok, csatornák, ereszcatornák, rácsok, eresz szerelvények, vízelvezető ereszcatornák és ejtőcsövek) előzetes kezelése (lépcsők és küszöbök, tetőablakok, növénycsövek és átmenőtestek) kötelező.

Felhordás

A nehezebb részekhez közepes szűrű hengerrel vagy ecsettel ajánlott felvinni.

Szín és kiserelés

Átlátzó. Az alábbi kiserelésekben kapható:

Base kg. 0,910 + Reagent kg. 0,090 = total kg. 1,000 A+B

Base kg. 9,100 + Reagent kg. 0,900 = total kg. 10,000 A+B

FIGYELEM

Nem javasoljuk olyan termék felhasználását, amelyen a felnyitás után észlelhető, az anyag nem megfelelő tárolása (hőmérséklet/nedvesség) miatt instabil és/vagy lebomlás jeleit mutatja, besűrűsödést, kristályosodást, kocsonyásodást, ülepedést, flotációt stb. észlelünk, vagy instabil az anyag a szállítás vagy a tárolás során, vagy olyan termék esetén mely a lejáratú idő után kerül felhasználásra.

A Pava termékek használata előtt erősen ajánlott tanfolyamon részt venni. Bárki, aki engedély nélkül használja ezt a terméket, azt saját felelősségére és a gyártó felelőssége nélkül teszi.

Technikai megjegyzések

Nedves aljzatoknál vagy $\geq 4\%$ ellenpára esetén (kalcium-karbiddal mérve) előfordulhat hólyagosodás, buborékok vagy a felvitt rétegek leválása. Ezekben az esetekben a probléma a Trico Bar előzetes alkalmazásával kezelhető. Az ilyen terméket 2 rétegben kell felhordani, legalább 1,5 kg/nm anyagszükséglettel. A megfelelő információért forduljon a termék műszaki adatlapjához és a Műszaki Irodához.

UNI Standard 11835

A 2021 óta érvényben lévő UNI 11835 szabvány meghatározza és tanúsítja a belső és külső vízszintes és függőleges felületek műgyantarendszereinek felhordóinak és kereskedelmi technikusainak számát, felvázolva azokat az alapvető követelményeket, ismereteket, készségeket, autonómiát és felelősséget, amelyek a építési láncban meg kell különböztetni és jellemezni ezeket a szakmai alakokat az állami és magán megrendelővel, cégekkel, tervezőkkel és kivitelezőkkel való kapcsolatában. Az UNI 11835 szabvány magába foglalja az UNI 10966 szabvány új kiadása által bevezetett ismereteket, és pontosabban profilozza a szektor szereplőit, kiemelve az ágazat jellemzőit. Továbbá a szabvány négy professzionális csoportra bontja a gyantarendszerek üzemeltetőit (gyantarendszerek szakosodott szerelője, gyantarendszerek csoportvezető szerelője, dekoratív műgyanta rendszerek szerelő csoportvezetője és értékesítési technikusa). Minden szakmai csoportnál ismertetésre kerülnek a kapcsolódó feladatok, valamint az ezek elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek. A gyantabevonat-ágazat ezért a fent leírtak szerint hozzáértést és professzionalizmust igényel. Ez utóbbiak az UNI CEI EN ISO/IEC 17024 szabvány szerint tanúsíthatók az UNI 11835 által meghatározott, tanúsított harmadik félnél lebonyolított vizsgán (írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga) megszerzett engedéllyel lehet. A szakmai tevékenységben való részvétel kiemelten ajánlott a szakképzési engedély megszerzéséhez, a fent említett UNI 11835 szabvány táblázataiban felsorolt készségek és képességek birtoklása érdekében, amely a QNQ osztályozás 4. szintjéhez köthető (2017/C189 ajánlás). / 03, II. melléklet). Ezért a gyártót nem terheli felelősség, amely esetben az üzemeltető nem rendelkezik a minősítési engedéllyel és az ebből eredő igazolt szakképzettséggel, helytelen használat vagy az elvégzett munkák hibája esetén, mivel a termékek szigorúan professzionális használatra valók.

Professionális felhasználásra

Gyermekek elől elzárva tartandó. Használat és száradás közben jól szellőztesse ki a helyiséget. Használat közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Használat közben viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, és kövesse a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket. Szembe vagy bőrre jutás esetén azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén azonnal forduljon mérgezési központhoz vagy orvoshoz. Szellőztesse ki a helyiséget, mielőtt ott marad.

A fenti termékekről megállapították, hogy csekély környezetterheléssel járnak, és lehetővé teszik az oldószeres szennyezés csökkentését, miközben javítják a minőséget, a biztonságot és a felhasználó higiéniáját. Javasoljuk a gyanták kezelésére vonatkozó higiéniai előírások (Circ. Min. Lav. 46/1979 és 61/1989) szigorú betartását. Információért lásd a biztonsági adatlapot.

QR-CODE

Minden termék címkéje tartalmaz QR-KÓDOT a műszaki adatlap megtekintéséhez és letöltéséhez. Ha a letöltés sikertelen, forduljon a Műszaki Irodánkhoz. A műszaki adatlapon található adatok a rendelkezésünkre álló legfrissebb információk, amelyre vonatkozóan fenntartjuk a módosítást; az ilyen információkat azonban kötelező erejűnek kell tekinteni, és nem bizonyítanak semmilyen szerződéses jogviszonyt vagy járulékos kötelezettséget az adásvételi szerződéssel.

Tekintettel arra, hogy a termék használata rajtunk kívül is történik, ellenőrzése, a nem rendeltetésszerű használatért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli, és ezért nem vonja maga után semmiféle garanciát vagy felelősséget a részünkről a munka végeredményéért. Bármilyen hatékonysági nyilatkozat megköveteli a Pava Resine Srl kifejezett és konkrét írásos megerősítését, továbbá nem mentesítik az ügyfelet a termékeink rendeltetésszerű használatára és célokra való alkalmasságának ellenőrzésére vonatkozó kizárólagos teher és felelősség alól köteles ellenőrizni, hogy a műszaki adatlapon feltüntetett értékek az őt érdeklő terméktételre is érvényesek-e, és azokat nem váltják fel és/vagy nem pótolják a későbbi kiadások. Ez a dokumentum törli és felváltja a korábbiakat. A további információért kérjük, tekintse meg oldalunkat. Általános szállítási feltételek, különös tekintettel az esetleges hibákért való felelősségre. Általános Szállítási Feltételeink a www.pavaresine.com weboldalon érhetők el

Magyarországi forgalmazó:

TOOL JÓ KFT. 2119 Pécel Fáy tanya www.tooljo.hu