

Technikai adatlap

BK-Penetrat

RZ-TLP-052 verzió: 2

1. Gyártó neve és címe: Banja Komerc Bekament DOO
34304 Arandjelovac Banja Srbija

2. Termékleírás

Mélyrehatoló, páraáteresztő bevonat, ásványi külső és belső felület impregnálása, kiegyenlítése és megszilárdítása. Alkalmazható a jó nedvszívó és a gyengén kötődő felületeken, a következő réteg felvitele előtt annak érdekében, hogy javítsa annak tapadását. Alkalmas műemlék épületek és történelmi, régi épületek felújítására és restaurálására.

3. Összetétel Vizes polimer emulzió. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló CLP/GHS alapján a termék nem minősül veszélyes terméknek.

4. Jellemzők:	Alapvető jellemző	Teljesítmény	Előírások
	Sűrűség	1050g/dm ³	EN ISO 2811-1
	Tapadás a felülethez	>1,0MPa	EN ISO 4624
	Vízfelvevő képesség	> 0,1-0,5kg/m ² min ^{0,5}	EN 1062-3
		W2 az EN1062-1 szerint	
	Gőzáteresztő képesség	0,14 - 1,4 (V2 osztály 1062-1 szerint)	EN ISO 7783-3
	Szemcseméret	<100 µm, (S1 1EN 3300 szerint)	EN1524
	Viszkozitás	400-800 mPas	EN ISO 2555
	Átlános anyagszükséglet	50-80ml/m ²	
	Kiszerezés	1L, 5L	

5. Egyéb jellemzők

Fizikai megjelenés: fehér folyadék

Szag: Polimer kötőanyagokra jellemző

PH érték (EN-ISO 787-9): 7-8

Szárazanyag tartalom (EN ISO 3251): 20%

VOC tartalom: EU határérték A/g 30g/l (2010)*. Ez a termék 1g/l VOC-t tartalmaz.

6. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS ALKALMAZÁS

A felületnek, amelyre felvisszük a BK-Penetrat-ot tisztának, száraznak, olajmentesnek kell lennie, ne legyenek rajta régi bevonat maradványok, távolítsuk el az omladozó részeket, amennyire lehetséges. Használat előtt a BK-Penetrat-ot vízzel hígítsuk 1:3 arányban és jól keverjük fel. A jó fedőképesség érdekében be kell tartani a hígítási utasításokat. A bevonatot hosszú szálú ecsettel, hengerrel vagy szórással lehet felvinni. Nagyon régi, nedvszívó felületeknél a bevonatot kétszer vigyük fel "nedves a nedvesen" elv alapján. A száradási idő minimum 24 óra. Penészedés esetén először BK-Saniciddal fertőtlenítsük le a felületet, majd ezt követően használjuk a BK-Penetrat-ot. További részletek a termék adatlapján.

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

+5°C-tól +25°C-ig. Ne használjuk közvetlen napsütésben, esőben vagy erős szélben.

ANYAGSZÜKSÉGLET

50-80 ml/m², a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően.

TÁROLÁS +5°C-tól + 25°C-ig, száraz helyen, védve a közvetlen napsugárzástól és fagytól.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Légutak védelme: jól szellőző helyen használja.

Védőkesztyű és hosszú ujjú munkaruha viselése ajánlott.

Megelőzés érdekében használjon védőszemüveget.

Jelen tapasztalatok és információk alapján a termék megfelelő használata esetén nem ismertek negatív egészségügyi hatások.

Utasításainkat általános irányelvnek kell tekinteni, egyéb körülmény pl. rossz időjárási viszonyok vagy nem megfelelő, ismeretlen anyaggal festett felület befolyásolhatja a termék eredményességét. A Banja Komenrc Bekament DOO nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy a hibás termékkiválasztásból eredő károkért valamint a nem megfelelően elvégzett munkáért. Feltételezzük, hogy a felhasználó elsajátította a termék használatához szükséges információkat és technikai tudást.

Ez a verzió minden korábbi verziót felülír.

Kelt: 2018. december 25.

Előző verzió: 2015. június 9.

Változások: 4. 6. részekben
