

TECHNIKAI ADATLAP

A CARANTO egy környezetbarát, közepes / durva szemcsés faldekorációs anyag, mely természetes oltott mészből, finom olasz zúzott márványból és tisztított agyagból készül. A termék formuláját úgy alakították ki, hogy rendkívül jól megmunkálható és sokoldalú anyagot kapjunk. A CARANTO vastag rétegekben is felvihető, alkalmas stencil technikák megvalósítására.

A sablonokat egy nagyon viszkózus termékkel célszerű használni, ezért a termék mellé egy tégely sűrítőanyagot is mellékelünk, így alkalmasabbá válik stencillel történő felhasználásra. A CARANTO-t rozsdamentes acélsimítóval hordja fel a felületre a következő módon:

- FOND FINE kvarc alapozó: egy réteg
- CARANTO: egy réteg

Sablon alkalmazása mellett a következő rétegrend ajánlott:

- FOND FINE kvarc alapozó: egy réteg
- CARANTO: egy réteg
- CARANTO hozzáadott sűrítővel: egy réteg a stenilezéshez

Elérhető színek

A CARANTO 01-es (természetes fehér) színben kerül forgalomba. A QUATTROCOLORI színezőpasztáknak köszönhetően szinte végtelen számú színárnyalat érhető el a 4 cement-kompatibilis színezőanyag használatával: piros, sárga, kék és fekete. A COLORI BASE egy másik, a Coverit által tervezett színező, mely természetes földpigmentekből és oxidokból készül, amelyek fényállóak. A paszta egyenletes elszíneződése érdekében a fehér bázist célszerű alaposan összekeverni a kiválasztott színezőanyagokkal, a CALCE VENEZIANA katalógusban feltüntetett adagolást követve.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A megfelelő felhordás érdekében a felület legyen sima, száraz, por- és nedvességfoltoktól mentes. A hengerrel vagy ecsettel felhordott FOND FINE alapozó tapadást és szigetelést biztosít. A FOND FINE egy fehér, vízbázisú, extra finom kvarcot tartalmazó alapozó, amelyet kifejezetten mészvakolathoz terveztek. A VOC-tartalma nagyon alacsony.

ÚJ FELÜLETEK esetén, mint hagyományos beton, beton alapú vakolat, gipsz és gipszkarton, egyszerűen vigyen fel egy réteg FOND FINE-t. RÉGI FELÜLETEK esetén, mint polgári vakolat, sima festék és jó állapotú légáteresztő festék esetén a FOND FINE réteg felhordása előtt a felületről el kell távolítani amennyire lehetséges. Inkohereus, porszerű, vagy viasszal bevont RÉGI FELÜLETEK esetén a FOND FINE réteg felhordása előtt a felületet csiszolni kell.

RÉTEGEK FELHORDÁSA

ALAPOZÓ

Termék: FOND FINE

Anyagszükséglet: **Kb. 150 - 200 g/m²** felülettől függően. A termék 20% - 30% vízzel hígítható.

Felhordása ecsettel vagy hengerrel.

EGY RÉTEG

Termék: CARANTO col. 01 (Natural White) vagy színezett

Anyagszükséglet **Kb. 2.2 – 2.5 kg/m²**

Az alapozó teljes száradását követően (kb. 6 óra elteltével), vigyen fel egy egyenletes réteget rozsdamentes acélsimítóval, a kívánt felhordási technikát a felülethez igazítsa.

Ha a stencilt szeretné alkalmazni, az első bevonat után javasoljuk a mellékelt sűrítő használatát (50 g/20 kg termék), hogy a CARANTO még viszkózusabb legyen. A legjobb eredmény érdekében a két terméket használat előtti napon keverje össze. A sűrített termékkel vigye fel a sablont a kívánt térhatás eléréséhez.

ALKALMAZÁS KÖRNYEZETI FELTÉTELEI

Amennyiben lehetséges, használja ugyanazt a gyártási számú terméket az egész fal felületéhez.

A terméket csak megért és száraz vakolatra hordja fel.

A felhordás során a hőmérsékletének +10 °C és +30 °C között kell lennie, a relatív páratartalomnak pedig 85% alatt kell lennie a felhordást követő 24 órán belül.

TÁROLÁS

A termék 24 hónapig megőrzi minőségét, megfelelő tárolás mellett. A túlzott hőtől és hidegtől védeni kell.

A tárolási hőmérséklet +5 °C és +30 °C között.

Fagytól védeni kell.

BIZTONSÁGI IRÁNYELVEK

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Ha érintkezik, alaposan öblítse le vízzel.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A terméket a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Az üres tartályokat újrahasznosító üzembe kell küldeni.

TECHNIKAI ADATOK

Kiszerelés	24 kg, 20 kg, 8 kg, 2 kg
Fajlagos súly	1.64 kg/litre
Elméleti hozam	2.2 - 2.5 kg/m ²
Hígítás	Felhasználásra kész
Szemcsméret	790 µ max.
Vízgőzáteresztő képesség (Sd)	magas 0.06m Ref. UNI EN ISO 7783-2:2001
Érintés száraz	48 óra 20°C rszobahőmérsékleten
Kikeményedés	20 nap per mm vastagság
ph	12 ± 0.2
VOC	0.33 gramm VOC/liter
Dir. 2004/42/EC	Cat. A/c, max. VOC 40 g/l (2010)